



TECHNICAL DATA

NPV - 0630

NIPPON MATEX PREMIUM

ការពិពណ៌នា Nippon Matex Premium ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសារធាតុស៊ីម៉ង់ត៍ អាល់កាឡាំងលើផ្ទៃ កំបោរ ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ វាមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុល្អ លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងសារាយ និងផ្សិត។ វាផ្តល់នូវការគ្របដណ្តប់ល្អ និងងាយស្រួលប្រើ។

ប្រភេទ កែប្រែពី Acrylic Emulsion.

ប្រើ ថ្នាំកូតសម្រាប់កំរាលឥដ្ឋ និងផ្ទៃលើទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ឧទាហរណ៍គឺ៖

- ក្តារទន់
- អាល់ស៊ូស៍ (Asbestos)
- លើ
- ជញ្ជាំងម្តងសិលា
- ស៊ីម៉ង់ត៍ / បេតុង
- ពិដាន

ភាពឆ្លុះ ភ្លឺរលោងទាប
ពណ៌៖ ពណ៌ច្រើននៃពណ៌តាមកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។

- លក្ខណៈពិសេស**
- ទប់ទល់នឹងការខូចគុណភាពដោយស៊ីម៉ង់ត៍ស្រស់។
 - ធន់នឹងអាកាសធាតុ។
 - លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងផ្សិត / សារាយ។
 - គ្របដណ្តប់ខ្ពស់ដោយសារតែភាពស្រអាប់ខ្ពស់និងការលាក់បាំង។
 - អាចលាងបាន ធន់នឹងទឹក និងសារធាតុសាបូស្រាល។

វិធីសាស្ត្រទិន្នន័យ
ដំណើរការ ជក់, រ៉ូឡូ, ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ និងម៉ាស៊ីនបាញ់អត់ខ្យល់

ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប ទ្រីស្ត្រី: 10.0 m²/លីត្រ (ផ្អែកលើ 35 microns DFT)

- រលាយ** ប្រើទឹកស្អាត
- រ៉ូឡូ & ជក់ - 10% អតិបរមា
 - ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ - 10 ~ 20 %
 - ម៉ាស៊ីនបាញ់អត់ខ្យល់ - 5 ~ 10 %

លក្ខណៈពិសេសនៃ
ការរៀបចំផ្ទៃ ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានស្ថេរភាពមុនពេលលាប។

ការព្យាបាលដែលបានណែនាំ

- Dir/ធូលី/ម្សៅ** - សម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ សម្រាប់ផ្ទៃម្សៅខ្លាំង លាបថ្នាំ VINILEX 5170 WALL SEALER បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។
- លាប** - ស្រទាប់ចាស់ដែលមិនស្ថិតស្ថេរគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការកោសប្រដេញដោយមេកានិចផ្សេងទៀត។
- ម្តងសិលា** - យកចេញដោយ chisel, scraper ប្រដេញដោយមេកានិចផ្សេងទៀត។ Replaster ទៅលើផ្ទៃដែលមានស្ថេរភាពជាមួយនឹង Water Resistance SKIMCOAT ។
- សំណើម** - សំណើមខ្ពស់បណ្តាលឱ្យខូចគុណភាពថ្នាំលាប។ សង្កេតកម្រិតខាងក្រោមជាមុន
 លាប៖ កំរាលឥដ្ឋ - នៅខាងក្រោម 6%
 លើ - នៅខាងក្រោម 10%
- ផ្សិត** - រាល់ការជ្រាបទឹកត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ។
 - យកចេញដោយការលាងទឹក។ ព្យាបាលជាមួយ NIPPON ANTI-FUNGUS ដំណោះស្រាយ។
 លាងជម្រះម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយស្ងួត។



ប្រេង/ខ្លាញ់

- លាងសម្អាតជាមួយសាប៊ូស្រាល និងសារធាតុរំលាយបន្តិច បើចាំបាច់។ លាងសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់ ដើម្បីលុបដានទាំងអស់។

កម្មវិធីបាញ់

	<u>Air</u>	<u>Airless</u>
Delivery Pressure	3 - 4 kg/cm ²	120 – 150kg/cm ²
Tip Size	1.3 mm at 60° angle	0.017” at 60° angle
Dilution	10 - 20%	10% max

ប្រព័ន្ធផ្ទាំលាបដែលបានណែនាំ

- 1-2 កូតិ Water Resistant SKIMCOAT
- 1 កូតិ Nippon Vinilex 5170 Wall Sealer
- 2 កូតិ Nippon Matex Premium

រយៈពេលស្ងួត

ស្ងួតដើម្បីប៉ះ : 10 នាទី នៅសីតុណ្ហភាព 30°C

OVERCOATING TIME

2 ម៉ោង។ អប្បបរមា

ការសម្អាត

លាងសម្អាតឧបករណ៍ទាំងអស់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដោយទឹកស្អាត។

ការផ្ទុក

បិទគម្របឡើងវិញ ហើយទុកផ្ទាំលាបដែលនៅសល់ក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្អាត និងស្ងួត។ សារធាតុកខ្វក់អាចបណ្តាលឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃផ្ទាំលាប។

GENERAL INFORMATION

មាតិកាវិង Solid content : 62 ± 2.0 by Weight(*)

SPECIFIC GRAVITY 1.35 ± 0.03 Kg/liter(*)

ការរេចខ្ចប់ 5 លីត្រ & 18 លីត្រ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។

ចំណាំ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់ក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារ កាលៈទេសៈ ខុសគ្នាហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់សូមទាក់ទង ផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែការបញ្ជាក់ផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។

(*) ផ្នែកលើពណ៌ស