



DECORATIVE PAINT

Nippon Watex Emulsion

Cat Emulsi Nippon Watex

Nippon Watex Emulsion គឺជាថ្នាំលាប Vinyl Acrylic Copolymer emulsion

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់តម្រូវការសន្សំសំចៃ។ វាមានផ្ទៃរលោងរលោង និងធន់នឹងផ្សិត។

ការប្រើប្រាស់

សម្រាប់ការគុបតែង និងការពារជញ្ជាំងខាងក្នុង ពិដាន ម្នាងសិលា ឥដ្ឋ ក្តាររឹង និងទន់។

សមាសភាព

សារធាតុពណ៌ : ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត អុកស៊ីដជាតិដែក កាបូនខ្មៅ សារធាតុពណ៌សរីរាង្គ និងសារធាតុពង្រីកសារធាតុរ៉ែ។

BINDER : Vinyl Acrylic Copolymer

THINNER : ទឹក

គុណសម្បត្តិ

ពណ៌ : មានច្រើនពណ៌សម្រាប់រើស

រូបរាង : ពណ៌រាបស្មើ

ណែនាំសម្រាប់ស្រទាប់ក្រាស់ស្នូត : 30 - 40μ

រយៈពេលស្ងួត : ស្ងួតដើម្បីប៉ះ - 15 នាទី

រយៈពេលអាចលាបម្តងទៀត : ស្ងួតខ្លាំង - 1 ម៉ោង

ទ្រឹស្តីការគ្របដណ្តប់ : អប្បបរមា 1 ម៉ោង

: 10 - 12m²/លីត្រ ក្នុង 1 កូត (ការគ្របដណ្តប់ជាក់ស្តែង គឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌនៃស្រទាប់ខាងក្រោម។)

វិធីសាស្ត្រដំណើរការ

ដោយជក់ឬ រ៉ូឡូ

ធ្វើឱ្យថ្នាំលាបស្តើងជាងមុនទាំងថ្នាំកូតទី 1 និងទី 2 ជាមួយទឹក 10% ។

ដោយការបាញ់ខ្យល់ធម្មតា

ធ្វើឱ្យថ្នាំលាបស្តើងជាងថ្នាំលាបជាមួយទឹក 20% ។

ដោយការបាញ់បង្ហាប់ខ្យល់

ធ្វើឱ្យថ្នាំលាបស្តើងជាងមុនទាំងថ្នាំកូតទី 1 និងទី 2 ជាមួយទឹក 5% ។

ការសម្អាត

លាងសម្អាតឧបករណ៍ដោយទឹកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។

ការរៀបចំផ្ទៃ

គ្រឿងសំណង់

យកថ្នាំលាបដែលរលុង ខូច ឬសំណល់មេរៀនចេញ។ ធ្វើឱ្យផ្ទៃបំពេញរលោងដោយក្រដាសខ្សាច់។ ផ្ទៃដែលត្រូវលាបត្រូវលាងសម្អាតឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងស្ងួត វាត្រូវតែគ្មានភាពកខ្វក់ ខ្លាញ់ និងវត្ថុបរទេសផ្សេងៗទៀត។ អនុញ្ញាតឱ្យផ្ទៃទាំងអស់ស្ងួតទាំងស្រុងមុនពេលលាប។ ជៀសវាងថ្នាំលាបនៅពេលដែលសំណើម និងអាល់កាឡាំងនៃជញ្ជាំងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់។ (ការបញ្ជាក់ថ្នាំលាបដែលបានណែនាំត្រូវឱ្យសំណើមនៃជញ្ជាំងនៅក្រោម 16% ដែលត្រូវបានវាស់ដោយ Protimeter និងអាល់កាឡាំងនៃជញ្ជាំងដើម្បីឱ្យទាបជាង pH9) ។

ផ្ទៃលាបពីមុន

យកស្រទាប់ថ្នាំលាបមិនស្ថិតស្ថេរ មេរៀន ធូលី និងសារធាតុផ្សេងៗទៀតចេញ។ ធ្វើឱ្យមានកំហុសលើផ្ទៃណាមួយ។ លាងជម្រះនិងស្ងួត។ លាបថ្នាំ Nippon Watex Emulsion Paint ។ ប្រព័ន្ធថ្នាំលាបដែលបានណែនាំសម្រាប់ផ្ទៃ MASONRY

លំដាប់	ឈ្មោះផលិតផល	ចំនួនដែលកូត	ការកត់សម្គាល់
Sealer	NIPPON VINILEX 5100 WALL SEALER/ NIPPON ACRYLIC 5170 WALL SEALER	1	Nippon Acrylic 5170 Wall Sealer ត្រូវបានណែនាំនៅពេលដែលអាល់កាឡាំងនៃជញ្ជាំងខ្ពស់(លើសពី pH 9)។
Finish	NIPPON WATEX EMULSION PAINT	2	

ផ្ទៃលាបលើ

លំដាប់	ឈ្មោះផលិតផល	ចំនួនដែលកូត
Primer	NIPPON ALUMINIUM UNDERCOAT PRIMER	1
Undercoat	NIPPON UNDERCOAT/ECONOMY UNDERCOAT	1
Finish	NIPPON WATEX EMULSION PAINT	2

ការវេចខ្ចប់តាមស្តង់ដារ : 7 លីត្រ, 18 លីត្រ,

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបរិស្ថាន៖

1. បិទធុងឱ្យជិត ហើយកុំឱ្យកុមារ ឬច្រករ ឬច្រករ និងកេសផ្ទះ។
2. ធានាបាននូវលំហូរខ្យល់ល្អកំឡុងពេលលាប និងស្ងួត។
3. នៅពេលលាបថ្នាំ គួរតែពាក់ការពារភ្នែក។
4. ក្នុងករណីប៉ះភ្នែក សូមលាងសម្អាតដោយទឹកឱ្យបានច្រើនភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។
5. លុបស្នាមប្រេះចេញពីស្បែកដោយប្រើសាប៊ូ ឬទឹក
6. ថ្នាំលាបត្រូវតែរក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ជានិច្ច។
7. នៅពេលដឹកជញ្ជូនថ្នាំលាបត្រូវយកចិត្តទុកដាក់។ រក្សាកញ្ចប់នៅក្នុងទីតាំងបញ្ជូនសុវត្ថិភាពជានិច្ច។
8. បោះចោលកាកសំណល់ថ្នាំលាបដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិគុណភាពបរិស្ថានសមស្រប។

ចំណាំ៖

ព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានផ្តល់ឱ្យល្អបំផុតនៃចំណេះដឹងរបស់យើងដោយផ្អែកលើការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារយើងមិនអាចគិតទុកជាមុន ឬគ្រប់គ្រងលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែល ផលិតផលរបស់យើង អាចប្រើប្រាស់បាននោះ យើងអាចធានាបានត្រឹមតែគុណភាពនៃផលិតផលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។